

ДОБАВКИ ДО БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ

НАЙМЕНУВАННЯ	ОСНОВА	СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ	ВИТРАТА, % ДО МАСИ ЦЕМЕНТУ
Пластифікатори			
Пластифікатор POLYFORM BV 2	Лігносульфонат	Універсальний пластифікатор для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону. В т.ч. для підлог з підігрівом.	0,2-0,8
Пластифікатор POLYFORM BV 4	Лігносульфонат	Універсальний пластифікатор для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону з легким повітровтягувальним ефектом. В т.ч. для підлог з підігрівом.	0,2-0,8
Суперпластифікатори			
Суперпластифікатор POLYFORM FM 11	Сульфонати нафталінові, нітрат, роданід	Суперпластифікатор - прискорювач тужавіння. Засіб для зимового бетонування (до - 10°C). В т.ч. для підлог з підігрівом.	0,2-2,5
Суперпластифікатор POLYFORM FM 21	Сульфонати мелаїнові, сульфонати нафталінові	Універсальний суперпластифікатор для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону. Для нормальної та пониженої температури. В т.ч. для підлог з підігрівом.	0,2-2,1
Суперпластифікатор POLYFORM FM 32	Полікарбоксилат	Суперпластифікатор для високоякісних з/б виробів, в.т.ч. попередньо напружених. Швидкий набір міцності.	0,2-2,0
Суперпластифікатор POLYFORM FM 32 K	Полікарбоксилат (висококонцентрований)	Суперпластифікатор для високоякісних з/б виробів, в.т.ч. попередньо напружених. Швидкий набір міцності.	0,15-1,5
Суперпластифікатор POLYFORM FM 33	Полікарбоксилат	Універсальний суперпластифікатор. Для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону.	0,2-1,5
Добавки до вібропресованих бетонів			
Пластифікатор POLYFORM BV 41	Лігносульфонат	Добавка до бетонів вологої консистенції (вібропресування). Основний шар.	0,2-0,5
Пластифікатор POLYFORM BV 42	Тензиди	Добавка до бетонів вологої консистенції (вібропресування). Основний шар.	0,2-0,7
Гідрофобна добавка POLYFORM DM 15	Кремнійорганічний полімер	Гідрофобна добавка до бетонів вологої консистенції (вібропресування). Фактурний шар.	0,3-1,0
Гідрофобізуючі добавки			
Гідрофобна добавка POLYFORM DM 14	Кремнійорганічний полімер	Гідрофобна добавка до бетону, цементного та вапняно-цементного розчину. Гідрофобна добавка для бетонних виробів вологої консистенції. Гідрофобізуюча пропитка для мінеральних поверхонь (крім гіпсових).	0,5-1,5 % від маси цем., 0,2-0,8 кг/м²
Сповільнючі добавки			
Сповільнювач POLYFORM VZ 40	Сахароза	Сповільнювач (до 12 год.) з легким пластифікуючим ефектом. Для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону.	0,2-2,0
Протиморозні добавки, прискорювачі			
Супер-пластифікатор POLYFORM FM 11	Сульфонати нафталінові, нітрат, роданід	Суперпластифікатор - прискорювач тужавіння. Засіб для зимового бетонування (до - 10°C). В т.ч. для підлог з підігрівом.	0,2-2,5
Протиморозна добавка POLYFORM BE 24	Нітрат, сульфонати нафталінові	Протиморозна добавка (до - 15°C) з пластифікуючим ефектом. Для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону.	0,5-4,0

ДОБАВКИ ДО БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ

НАЙМЕНУВАННЯ	ОСНОВА	СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ	ВИТРАТА, % ДО МАСИ ЦЕМЕНТУ
Протиморозна добавка POLYFORM BE 50	Нітрат кальцію	Протиморозна добавка (до - 15°C). Для товарного бетону, залізобетону та напруженого залізобетону, а також будівельних розчинів.	0,5-4,0
Повітровтягувальні добавки (для дорожніх бетонів, буд розчинів)			
Повітровтягувальна добавка POLYFORM LP 2	тензиди	Повітровтягувальна добавка. Для забезпечення високої морозостійкості, бетонів та розчинів а також підвищення звукоізоляційних властивостей розчинів. Покращує легковкладальність та перекачування бетононасосом. Замінник вапна у будівельних розчинах.	0,01-0,3
Стабілізатори			
Стабілізатор POLYFORM ST	високомолекулярний полімер	Високоєфективний стабілізатор бетонних сумішей. застосовується для рухливих та самоущільнюваних бетонів з метою забезпечення оптимальної в'язкості бетонної суміші.	
Полімерні емульсії			
Зв'язуюча емульсія POLYFORM Latex	Стирол-акрил	Суспензія синтетичних речовин для покращення властивостей стяжок, розчинів, штукатурок. Дуже ефективна для влаштування з'єднувальних шарів, ґрунтування. Добавка до ремонтних розчинів.	В залежності від сфери та способу застосування
Матеріали для захисту мінеральних поверхонь			
Гідрофобізатор POLYFORM S 50	Силікон	Гідрофобний препарат для горизонтальної та вертикальної гідрофобізації мінеральних поверхонь (крім гіпсових).	0,2-1,0 кг/м²
Гідрофобізатор POLYFORM S 60	Силоксан	Гідрофобний препарат для горизонтальної та вертикальної гідрофобізації мінеральних поверхонь.	0,2-1,2 л/м²
Змивка висолів POLYFORM ZE	Ортофосфорна кислота	Рідкий засіб для видалення цементних та вапняних нальотів, сольових забруднень.	0,2-1,2 л/м²
Засоби для ін'єктування стін			
Гідрофобізатор POLYFORM IS	Силікат калію	Рідкий гідрофобний препарат для виконання горизонтальної гідроізоляції стін методом ін'єктування	6-25 кг/мп
Гідрофобізатор POLYFORM IS K	Силікат калію	Рідкий гідрофобний препарат для виконання горизонтальної гідроізоляції стін методом ін'єктування. Концентрат. Розводиться водою у співвідношенні 1:9.	6-25 кг готового розчину/мп
Волокна поліпропіленові			
п/п волокно 12 мм	Поліпропілен	Протиусадочні волокна (фібра) для армування штукатурок, стяжок та промислових підлог.	0,9 кг/м3 бетону або розчину
Волокно армуюче поліпропіленове хвилясте 40 мм	Поліпропілен	Силове армування промислових підлог. 2 кг даної фібри замінює 25 кг сталеної фібри.	2-4 кг/м3 бетону

* ЗВОРОТНЯ ТАРА