

weber**kür A****Полімерний засіб для догляду за свіжоукладеним бетоном, стяжками, зміцнювачами монолітних підлог****Сфера застосування:**

- підвищення абразивної міцності зміцнювачів монолітних підлог (топінгів)
- захист свіжоукладеного бетону, стяжок, зміцнювачів монолітних підлог

Переваги:

- блокує виникнення тріщин
- підвищує абразивну міцність покриттів
- запобігає пилоутворенню
- запобігає занадто швидкому випаровуванню води
- застосовується зовні та всередині приміщень



Полімерний засіб для догляду за свіжоукладеним бетоном, стяжками, зміцнювачами монолітних підлог. Підвищує абразивну міцність зміцнювачів монолітних підлог, знижує пилоутворення, запобігає занадто швидкому випаровуванню води та виникненню тріщин

Призначення

weber kür A призначена для захисту свіжоукладеного бетону, стяжок, зміцнювачів монолітних підлог від занадто швидкого випаровування води та виникнення тріщин. Знижує пилоутворення. Збільшує абразивну міцність зміцнювачів монолітних підлог (топінгів). Застосовується зовні та всередині приміщень.

Основами можуть бути: зміцнювачі монолітних підлог, бетони, цементні стяжки.

Обмеження у використанні

Матеріал готовий до використання. Не розводити матеріал додатковою кількістю води.

Склад

Емульсія на основі синтетичних смол.

Технічні та робочі характеристики**Технічні характеристики:**

Колір	білий
Температура використання (повітря, основи, матеріалів):	від +5 °C до +35 °C

Перед виконанням робіт

Надмірне, нерівномірне або багаторазове нанесення матеріалу може призвести до виникнення білих плям.

Виконання робіт

Підготовка основи:

Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою.

Підготовка продукту:

Матеріал є готовим до використання. Перед використанням матеріал ретельно збовтати.

Спосіб застосування:

Нанесення **weber kür A** виконується методом розпилення для досягнення рівномірності і оптимальної товщини плівки.

Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу, низьких температур без використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів.

Не допускати занадто швидкого виходу вологи з суміші після укладання. Використовувати стандартні засоби догляду за бетоном.

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua).

Очищення інструменту

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

Правила безпеки

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.

При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг).

Уникайте вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція з утилізації

Суміш потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття.

Гарантійний термін та термін придатності

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Не допускати заморожування продукту.

Увага!

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

Витрата матеріалу*

0,1-0,15 кг/м²

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт

Пакування

Упаковка	Фасування	Кількість одиниць на піддоні
Пластикові каністри	20 кг	24 шт