

**weber.dry SS-7**

**Еластична 2-компонентна цементна гідроізоляція**

**Сфера застосування**

- гідроізоляція перед влаштуванням облицювання
- гідроізоляція вологих приміщень, балконів, ванних кімнат, цоколів
- використовується всередині приміщень

**Переваги**

- **Сфера застосування**
- еластична та тріщиностійка
- гідроізоляція перед влаштуванням облицювання
- водонепроникна та морозостійка
- гідроізоляція вологих приміщень, балконів, ванних кімнат, цоколів
- зручна у використанні
- використовується всередині приміщень

**Переваги**

- еластична та тріщиностійка

- водонепроникна та морозостійка

**Еластична 2-компонентна цементна суміш для гідроізоляції перед облицювальним покриттям, при виконанні робіт у вологих приміщеннях, на балконах, ванних кімнатах, кухнях**



**Призначення**

**weber.dry SS-7** призначена для влаштування гідроізоляційного покриття всередині приміщень перед облицювальними роботами, при виконанні робіт у будь-яких вологих приміщеннях, на балконах, ванних кімнатах, кухнях.

Основами можуть бути всі цементні матеріали: бетони, цементні штукатурки і стяжки, старе облицювальне покриття (при умові використання ґрунтовки **weber.prim TG 5**).

**Обмеження у використанні**

Не придатний для нанесення на поверхні з металу, твердого ПВХ, дерева, ДСП, фанери. Не використовується для внутрішньої гідроізоляції при наявності негативного тиску води, а також для гідроізоляції плавальних басейнів, резервуарів з водою та терас. Не рекомендується залишати матеріал без захисту від прямої інсоляції.

**Склад**

Цемент, мінеральний заповнювач, хімічні добавки, полімерна емульсія.

**Технічні та робочі характеристики**

**Технічні характеристики:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Температура використання (повітря, основи, матеріалів):                                                                                                                                                                                                         | від +5 °C до +30 °C                             |
| Густина готової суміші                                                                                                                                                                                                                                          | приблизно 1,84 кг/дм <sup>3</sup>               |
| Міцність зчеплення з основою                                                                                                                                                                                                                                    | більше 1,0 МПа                                  |
| Тріщиностійкість (згідно з TS EN 14891)                                                                                                                                                                                                                         | не менше 0,75 мм (+20 °C)                       |
| Капілярна абсорбція (згідно з TS EN 1062-3)                                                                                                                                                                                                                     | менше 0,1 кг (м <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) |
| Кількість шарів                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-3 шт                                          |
| Час використання суміші після замішування                                                                                                                                                                                                                       | приблизно 2 год                                 |
| Температура використання (повітря, основи, матеріалів):                                                                                                                                                                                                         | від +5 °C до +30 °C                             |
| Технологічна перерва нанесення між шарами                                                                                                                                                                                                                       | не менше 6 год                                  |
| Густина готової суміші                                                                                                                                                                                                                                          | приблизно 1,84 кг/дм <sup>3</sup>               |
| Можливість виконання наступних робіт                                                                                                                                                                                                                            | не раніше 3 діб                                 |
| Міцність зчеплення з основою                                                                                                                                                                                                                                    | більше 1,0 МПа                                  |
| Можливість навантаження водою                                                                                                                                                                                                                                   | через 7 діб                                     |
| Тріщиностійкість (згідно з TS EN 14891)                                                                                                                                                                                                                         | не менше 0,75 мм (+20 °C)                       |
| Механічна стійкість                                                                                                                                                                                                                                             | через 3 доби                                    |
| Капілярна абсорбція (згідно з TS EN 1062)                                                                                                                                                                                                                       | менше 0,1 кг (м <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) |
| Повна водонепроникність                                                                                                                                                                                                                                         | через 7 діб                                     |
| Кількість шарів                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 шт                                            |
| Час повного висихання                                                                                                                                                                                                                                           | не менше 2 діб                                  |
| Час використання суміші після замішування                                                                                                                                                                                                                       | приблизно 2 год                                 |
| Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °C та відносні вологості не більше 60%. В разі відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення фактичні показники можуть відрізнятися від наведених. |                                                 |
| Можливість виконання наступних робіт                                                                                                                                                                                                                            | не раніше 3 діб                                 |
| Можливість навантаження водою                                                                                                                                                                                                                                   | через 7 діб                                     |
| Механічна стійкість                                                                                                                                                                                                                                             | через 3 доби                                    |
| Повна водонепроникність                                                                                                                                                                                                                                         | через 7 діб                                     |
| Час повного висихання                                                                                                                                                                                                                                           | не менше 2 діб                                  |

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °C та відносні вологості не більше 60%. В разі відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення фактичні показники можуть відрізнятися від наведених

# Технічний опис матеріалу

## Довідкова інформація

Згідно з TS EN 14891/April 2013 суміш **weber.dry SS-7** відповідає вимогам: цементний гідроізоляційний матеріал з високою тріщиностійкістю за нормальних умов. Відповідає вимогам класу CM.

Звіт про випробування відповідно до вимог TS EN 14891/April 2013 №: 04. 477/1

## Перед виконанням робіт

Для змішування матеріалу використовувати тільки 2-й рідкий компонент. Заборонено використовувати чи додавати воду, а також додавати цемент, гіпс, будь-який заповнювач, тощо.

Герметизацію деформаційних швів (міжсекційних, тощо) виконувати з використанням стрічок **weber.tec Superflex B240**, **weber.tec Superflex B400**. Приклеювання стрічок виконувати за допомогою матеріалів наведених в технічному описі цих матеріалів.

При гідроізоляції будь-яких вологих приміщень в місцях примикань стіна-стіна, стіна-підлога використовувати стрічки **weber.tec 828 DB 75** или **weber.tec 828 DB 150**, що приклеюються з використанням **weber.dry SS-7**.

**weber.dry SS-7** не використовується в якості фінішного покриття. Захищати від прямого сонячного впливу. При пішохідному або іншому механічному навантаженні **weber.dry SS-7** необхідно захистити облицювальним покриттям, стяжкою, штукатуркою або промисловою підлогою.

Виконане покриття **weber.dry SS-7** захищати від прямої інсоляції та морозу (заморожування) протягом 1 доби після нанесення.

## Виконання робіт

### Підготовка основи:

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Значні нерівності поверхні усувають за допомогою відповідної суміші для вирівнювання підлог або штукатурним покриттям **TM WEBER**. Поверхні з високим та нерівномірним водопоглинанням попередньо зволожити водою до матового стану. При необхідності влаштування фасетів (викружок) – використовувати **weber.tec 933**.

### Підготовка суміші:

Основний компонент (суха суміш, 20 кг) додати у ємність, що містить 2-й компонент (полімерна емульсія, 5 кг) та змішати за допомогою низькообертового дрелю або міксеру з насадкою до отримання однорідної розчинової суміші. Після змішування, розчинову суміш залишити на 3–5 хв. для дозрівання та повторно перемішати. Затверділу масу та залишки невикористаного матеріалу не замішувати з 2-м компонентом або з порцією свіжої розчинової суміші.

### Спосіб застосування:

Нанесення матеріалу виконувати будівельною щіткою, пензлем, або шпателем мінімум у 2 шари. Другий шар гідроізоляції наноситься приблизно через 6 год після нанесення першого та перпендикулярно до нього.

Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів.

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті [weber.ua](http://weber.ua)), а також нормативних документів, що регулюють процес виконання гідроізоляційних робіт.

## Очищення інструменту

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

## Правила безпеки

Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.

При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

## Інструкція з утилізації

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття.

## Гарантійний термін та термін придатності

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

# Технічний опис матеріалу

## Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Не допускати заморожування рідкого компоненту.

## Увага!

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

## Витрата матеріалу\*

3,5-4 кг/м<sup>2</sup>, при товщині шару 2 мм

\* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт

## Пакування

| Упаковка                                                                      | Фасування | Кількість одиниць на піддоні |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Паперовий трьохшаровий мішок з середнім шаром з поліетилену (сухий компонент) | 20 кг     |                              |
| Пластикові каністри (рідкий компонент)                                        | 5 кг      |                              |