

weber.tec fix**Швидкотвердіюча ремонтна та монтажна суміш****Сфера застосування:**

- ремонт пошкоджених кромок або стиків бетону
- ремонт бетонних конструкцій
- швидкий монтаж вікон або дверей
- нейтралізація протікань

Переваги:

- висока міцність зчеплення та механічна міцність
- швидкотвердіюча



Полімерцементна швидкотвердіюча суміш (без вмісту хлоридів), що використовується для швидкого ремонту або монтажу, а також для швидкої нейтралізації протікань (водяна пробка)

Призначення

weber.tec fix призначений для швидкого ремонту бетонних конструкцій, монтажу різного роду елементів (вікна, двері, тощо), швидкої нейтралізації протікань.

Основами можуть бути: звичайні бетони, збірний залізобетон, цементні стяжки та штукатурки.

Обмеження у використанні

Не придатний для нанесення на поверхні з металу, твердого ПВХ, дерева, ДСП, фанери, поверхні з газобетону, цегли, слабкі штукатурні покриття і стяжки. Не використовується в якості фінішного покриття для покрівель, балконів і терас.

Перед закриттям арматури в бетонних конструкціях чи виробках її необхідно попередньо обробити **weber.rep 750** або **weber.rep AD**.

Склад

Цемент, мінеральний заповнювач, хімічні добавки.

Технічні та робочі характеристики**Технічні характеристики:**

Колір	сірий
Температура використання (повітря, основи, матеріалів):	від +1 °C до +30 °C
Час використання суміші після змішування	приблизно 3-4 хв

Виконання робіт**Підготовка основи:**

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити. При наявності відкритої арматури її необхідно очистити та обробити **weber.rep 750** або **weber.rep AD**. Перед нанесенням суміші зволожити поверхню основи до матового стану.

Підготовка розчинової суміші:

Ремонтні роботи: суху суміш додати у чисту воду у співвідношенні 2,5 до 1.

Для ліквідації протікань та роботи на вертикальних поверхнях: суху суміш додати у чисту воду у співвідношенні 3 до 1.

В усіх випадках необхідну кількість сухої суміші поступово висипати у ємність, що містить необхідну кількість чистої води (температура води від +15 °C до +20 °C) та швидко перемішати до отримання пластичної консистенції. Уникайте повільного перемішування оскільки суміш дуже швидко твердіє.

Спосіб застосування:

Готову суміш швидко нанести у місце пошкодження, монтажу елементу або протікання та ущільнити відповідним інструментом. Важливо виконувати роботи швидко та точно, оскільки суміш дуже швидко твердіє.

Очищення інструменту

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

Правила безпеки

Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.

При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція з утилізації

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття.

Гарантійний термін та термін придатності

6 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

Увага!

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

Витрата матеріалу*

приблизно 1,7 кг/м² на 1л об'єму заповнення

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт

Пакування

Упаковка	Фасування
Паперовий трьохшаровий мішок з середнім шаром з поліетилену	10 кг