

Зв'язуюча емульсія POLYFORM Latex

Дисперсія синтетичних речовин універсального застосування для покращення будівельних розчинів, штукатурок та бетону

Властивості

Зв'язуюча емульсія Polyform Latex – продукт універсального застосування для модифікації усіх видів цементних розчинів, штукатурок, шламів та зміцнення мінеральних основ. **Зв'язуюча емульсія Polyform Latex** не містить розчинників, пластифікаторів і наповнювачів. При додаванні емульсії в розчин збільшується його еластичність і знижується водопоглинання. **Зв'язуюча емульсія Polyform Latex** водонепроникна та після використання не може бути змита водою та дощем.

Технічні характеристики (для чистої емульсії)

Вміст сухих речовин	прибл. 56 %
Значення рН	8
Видовження при розриві	прибл. 500 %
В'язкість	500 мПа·с
Температура нанесення	від +1 до +35 С
Питома вага	прибл. 1,00

Сфера застосування

Зв'язуюча емульсія Polyform Latex може використовуватись у всіх випадках, коли потрібно досягнути хорошого зчеплення між будівельним і штукатурним розчинами, шламами, бетоном з існуючою мінеральною основою. При додаванні синтетичної добавки до мінеральних розчинів, сильно збільшується еластичність і в той самий час зменшується водопроникність. Завдяки синтетичній добавці, витриманий розчин і штукатурка стають значно стійкішими до морозу, солей і інших агресивних чинників. Крім того, **Зв'язуюча емульсія Polyform Latex** покращує обробку свіжого розчину та збільшує міцність існуючих основ.

Підготовка поверхні

Видалити з поверхні пил і відколоті частини. Жирну та брудну основу слід очистити за допомогою відповідного засобу, а залишки змити. При необхідності основу потрібно очистити піскоструйним або дробеструйним методом. На зволожених основах слід уникати утворення калюж.

Застосування

1. Для ґрунтування мінеральних основ, перед нанесенням наступних ремонтних шарів

Змішати емульсію **Зв'язуюча емульсія Polyform Latex** з водою у співвідношенні від 1:2 до 1:5. Отриману рідину наносять щіткою, валиком чи розпилювачем. При потребі операцію повторити.

2. В якості цементного зчіпного шару

Змішати емульсію **Зв'язуюча емульсія Polyform Latex** з водою у співвідношенні 1:2. Використовуйте отриману суміш для замісу з цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:2. Розмішати до консистенції шламу та нанести твердою щіткою. Штукатурки та стяжки наносити «свіже на свіже».

3. В якості добавки до розчинів, штукатурок, шламів і бетонів

Додати 10-20% емульсії в воду для замісу.

Витрата

На кг шламу	прибл. 25-50 г
На кг будівельного розчину	прибл. 15-30 г
В якості зчіпного шару	прибл. 200 гр/м ²
Для ґрунтування мінеральних основ	50 -150 гр/м ²

Очистка інструменту. Одразу після використання промити водою.

Упаковка. Каністра 20 кг, 10 кг, 5 кг та 1 кг

Зберігання

В герметичній тарі, оберігати від дії морозу та прямого сонячного проміння. Термін придатності 12 місяців при температурі від 0 до +35 °С.